

COLORES / COLOURS



Desert
20x20



Forest
20x20



Ocean
20x20

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ETTRUSCO DESERT – ADL 20×20	20x20 8"×8"	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
ETTRUSCO DESERT 20×20	20x20 8"×8"	Mohs 7	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 2	—
ETTRUSCO FOREST – ADL 20×20	20x20 8"×8"	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
ETTRUSCO FOREST 20×20	20x20 8"×8"	Mohs 7	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 2	—
ETTRUSCO OCEAN – ADL 20×20	20x20 8"×8"	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
ETTRUSCO OCEAN 20×20	20x20 8"×8"	Mohs 7	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 2	—

1. Dureza al rayado MOHS (EN 101)

2. Dimensiones y aspecto superficial (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorción de agua (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Carga de rotura (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Resistencia a la flexión (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Resistencia a la abrasión (UNE EN ISO 10545-7)

7. Coef. dilatación térmica lineal (UNE EN ISO 10545-8)

8. Resistencia al choque térmico (UNE EN ISO 10545-9)
9. Resistencia al cuarteo (UNE EN ISO 10545-11)

10. Resistencia a la helada (UNE EN ISO 10545-12)

11. Resist. química — ácidos/bases débiles (UNE EN ISO 10545-13)

12. Resist. química — ácidos/bases fuertes (UNE EN ISO 10545-13)

13. Resist. química — limpieza doméstica (UNE EN ISO 10545-13)

14. Resistencia a las manchas (UNE EN ISO 10545-14)

15. Resbaladidad (UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)

16. DCOF (DCOF)

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
20x20 (8"×8")	23	0.92	19	0	0	0	60	55.2	1140