

COLORES / COLOURS



PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BRICK RAKU EMERALD 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK RAKU GREY 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK RAKU PEARL 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK RAKU TURQUOISE 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU EMERALD 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU GREY 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU PEARL 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU TURQUOISE 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA

1. Dureza al rayado MOHS (EN 101)

2. Dimensiones y aspecto superficial (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorción de agua (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Carga de rotura (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Resistencia a la flexión (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Coef. dilatación térmica lineal (UNE EN ISO 10545-8)
7. Resistencia al choque térmico (UNE EN ISO 10545-9)

8. Resistencia al cuarteo (UNE EN ISO 10545-11)

9. Resistencia a las manchas (UNE EN ISO 10545-14)

10. Resist. química — ácidos/bases débiles (UNE EN ISO 10545-13)

11. Resist. química — ácidos/bases fuertes (UNE EN ISO 10545-13)

12. Resist. química — limpieza doméstica (UNE EN ISO 10545-13)

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35 (14"X14")	12	1.47	22.3	0	0	0	36	52.92	828