Earthsong

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

COLORES / COLOURS

Natural
60x120, 60x60, 35x90, 30x60

White
60x120, 60x60, 35x90, 30x60

Blanco
35x90

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EARTHSONG NATURAL – ADL 30X60	30x60 12"X24"R	Mohs 4	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
EARTHSONG NATURAL 30X60	30x60 12"X24"R	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
EARTHSONG WHITE 30X60	30x60 12"X24"R	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
EARTHSONG NATURAL – ADL 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 3	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
EARTHSONG NATURAL 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
EARTHSONG WHITE 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
EARTHSONG NATURAL – ADL 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 4	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
EARTHSONG NATURAL 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
EARTHSONG WHITE 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—

1. Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
2. Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Resistencia a la abrasión *(UNE EN ISO 10545-7)*
7. Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
8. Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
9. Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
10. Resistencia a la helada *(UNE EN ISO 10545-12)*
11. Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
13. Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*
14. Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
15. Resbalacidad *(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)*
16. DCOF *(DCOF)*

PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EARTHSONG-D 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
EARTHSONG NATURAL 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
EARTHSONG WHITE 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA

1. Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
2. Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
7. Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
8. Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
9. Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
10. Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
11. Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
30x60 (12"X24"R)	6	1.08	21.2	0	0	0	60	64.8	1297
60x120 (24"X48"R)	2	1.44	31.5	0	0	0	30	43.2	970
60x60 (24"X24"R)	3	1.08	21.8	0	0	0	40	43.2	897
35x90 (14"X36"R)	5	1.58	25.89	40	63	1051	0	0	0