Kromo

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

COLORES / COLOURS

Ash
35x35

Black
35x35

Bone
35x35

Sage
35x35

Teal
35x35

White
35x35

PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENCIL KROMO ASH 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO BLACK 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO BONE 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO SAGE 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO TEAL 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO WHITE 35X35	35x35 14"X14"	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA

1. Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
2. Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
7. Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
8. Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
9. Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
10. Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
11. Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35 (14"X14")	12	1.47	22.3	0	0	0	36	52.92	828