# Kur

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

## COLORES / COLOURS

**Emerald**
45x45

**Pearl**
45x45

**Turquoise**
45x45

## PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

| Modelo | Formato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KUBE KUR EMERALD 45X45** | 45x45<br>18"X18" | Mohs 8 | Cumple | <0,5% | Cumple | > 35N/mm2 | Clase 1 | 6,6·10-6/°C | Cumple | Cumple | Cumple | GLA | GHA | GA | Clase 5 | Clase 1 | — |
| **KUBE KUR PEARL 45X45** | 45x45<br>18"X18" | Mohs 8 | Cumple | <0,5% | Cumple | > 35N/mm2 | Clase 2 | 6,6·10-6/°C | Cumple | Cumple | Cumple | GLA | GHA | GA | Clase 5 | Clase 1 | — |
| **KUBE KUR TURQUOISE 45X45** | 45x45<br>18"X18" | Mohs 8 | Cumple | <0,5% | Cumple | > 35N/mm2 | Clase 1 | 6,6·10-6/°C | Cumple | Cumple | Cumple | GLA | GHA | GA | Clase 5 | Clase 1 | — |

**1.** Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
**2.** Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
**3.** Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
**4.** Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
**5.** Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
**6.** Resistencia a la abrasión *(UNE EN ISO 10545-7)*
**7.** Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
**8.** Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
**9.** Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
**10.** Resistencia a la helada *(UNE EN ISO 10545-12)*
**11.** Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
**12.** Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
**13.** Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*
**14.** Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
**15.** Resbalacidad *(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)*
**16.** DCOF *(DCOF)*

## EMBALAJE / PACKING

| Formato | Caja / Box | | | Palé / Pallet | | | Europalet / EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG | BOX | M² | KG |
| **45x45 (18"X18")** | 7 | 1.42 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 73.84 | 1455 |