Mallorca

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

COLORES / COLOURS

Blanco
60x120, 60x60, 35x90

Cobre
60x120, 60x60, 35x90

Oceano
60x120, 60x60, 35x90

PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MALLORCA BLANCO 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA BLANCO-D 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA COBRE 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA COBRE-D 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA OCEANO 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA OCEANO-D 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA

1. Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
2. Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
7. Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
8. Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
9. Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
10. Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
11. Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MALLORCA BLANCO 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 9	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA BLANCO-D 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 9	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA COBRE 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 9	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA COBRE-D 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA OCEANO 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 9	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA OCEANO-D 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA BLANCO 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 9	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA COBRE 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 9	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
MALLORCA OCEANO 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 9	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—

1. Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
2. Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Resistencia a la abrasión *(UNE EN ISO 10545-7)*
7. Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
8. Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
9. Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
10. Resistencia a la helada *(UNE EN ISO 10545-12)*
11. Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
13. Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*
14. Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
15. Resbalacidad *(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)*
16. DCOF *(DCOF)*

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35x90 (14"X36"R)	5	1.58	25.89	40	63	1051	0	0	0
60x120 (24"X48"R)	2	1.44	31.5	0	0	0	30	43.2	970
60x60 (24"X24"R)	3	1.08	21.8	0	0	0	40	43.2	897