Sillar

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

COLORES / COLOURS

Beige
MODULAR

Blanco
MODULAR

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SILLAR BONE MODULAR	MODULAR -	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 2	—
SILLAR WHITE MODULAR	MODULAR -	Mohs 6	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 2	—

1. Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
2. Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Resistencia a la abrasión *(UNE EN ISO 10545-7)*
7. Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
8. Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
9. Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
10. Resistencia a la helada *(UNE EN ISO 10545-12)*
11. Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
13. Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*
14. Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
15. Resbalacidad *(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)*
16. DCOF *(DCOF)*

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
MODULAR (-)	6	0.87	17.72	0	0	0	32	27.88	567