Aged

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

COLORES / COLOURS

Multicolor
20x20

Cotto
20x20

Terra
20x20

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AGED- D 20X20	20x20 8"X8"	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6·10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—
AGED COTTO – ADL 20X20	20x20 8"X8"	Mohs 8	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6·10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 3	—
AGED COTTO 20X20	20x20 8"X8"	Mohs 7	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6·10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 2	—
AGED TERRA – ADL 20X20	20x20 8"X8"	Mohs 8	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6·10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 3	—
AGED TERRA 20X20	20x20 8"X8"	Mohs 7	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 2	—

1. Dureté aux rayures MOHS *(EN 101)*
2. Dimensions et aspect de surface *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorption d'eau (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Charge de rupture (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Résistance à la flexion (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Résistance à l'abrasion *(UNE EN ISO 10545-7)*
7. Coefficient de dilatation thermique linéaire *(UNE EN ISO 10545-8)*
8. Résistance au choc thermique *(UNE EN ISO 10545-9)*
9. Résistance au tressaillage *(UNE EN ISO 10545-11)*
10. Résistance au gel *(UNE EN ISO 10545-12)*
11. Résistance chimique — acides/bases faibles *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Résistance chimique — acides/bases forts *(UNE EN ISO 10545-13)*
13. Résistance chimique — produits d'entretien ménager *(UNE EN ISO 10545-13)*
14. Résistance aux taches *(UNE EN ISO 10545-14)*
15. Résistance au glissement *(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)*
16. DCOF *(DCOF)*

EMBALAJE / PACKING

Format	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
20x20 (8"X8")	23	0.92	19	0	0	0	60	55.2	1140