

COLORES / COLOURS



Multicolor
20x20



Cotto
20x20



Terra
20x20

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AGED- D 20X20	20x20 8"x8"	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6-10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—
AGED COTTO – ADL 20X20	20x20 8"x8"	Mohs 8	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6-10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 3	—
AGED COTTO 20X20	20x20 8"x8"	Mohs 7	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6-10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 2	—
AGED TERRA – ADL 20X20	20x20 8"x8"	Mohs 8	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6-10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 3	—
AGED TERRA 20X20	20x20 8"x8"	Mohs 7	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6/°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 2	—

1. Dureté aux rayures MOHS (EN 101)

2. Dimensions et aspect de surface (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorption d'eau (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Charge de rupture (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Résistance à la flexion (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Résistance à l'abrasion (UNE EN ISO 10545-7)

7. Coefficient de dilatation thermique linéaire (UNE EN ISO 10545-8)

8. Résistance au choc thermique (UNE EN ISO 10545-9)
9. Résistance au tressailage (UNE EN ISO 10545-11)

10. Résistance au gel (UNE EN ISO 10545-12)

11. Résistance chimique — acides/bases faibles (UNE EN ISO 10545-13)

12. Résistance chimique — acides/bases forts (UNE EN ISO 10545-13)

13. Résistance chimique — produits d'entretien ménager (UNE EN ISO 10545-13)

14. Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)

15. Résistance au glissement (UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)

16. DCOF (DCOF)

EMBALAJE / PACKING

Format	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
20x20 (8"x8")	23	0.92	19	0	0	0	60	55.2	1140