

COLORES / COLOURS



Natural

60x120, 60x60, 35x90,
30x60



White

60x120, 60x60, 35x90,
30x60



Blanco

35x90

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EARTHSONG NATURAL – ADL 30X60	30x60 12"X24"R	Mohs 4	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 3	—
EARTHSONG NATURAL 30X60	30x60 12"X24"R	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—
EARTHSONG WHITE 30X60	30x60 12"X24"R	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—
EARTHSONG NATURAL – ADL 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 3	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 3	—
EARTHSONG NATURAL 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—
EARTHSONG WHITE 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—
EARTHSONG NATURAL – ADL 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 4	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 3	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 3	—
EARTHSONG NATURAL 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—
EARTHSONG WHITE 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 6	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	—

1. Dureté aux rayures MOHS (EN 101)

2. Dimensions et aspect de surface (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorption d'eau (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Charge de rupture (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Résistance à la flexion (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Résistance à l'abrasion (UNE EN ISO 10545-7)

7. Coefficient de dilatation thermique linéaire (UNE EN ISO 10545-8)

8. Résistance au choc thermique (UNE EN ISO 10545-9)

9. Résistance au tressailage (UNE EN ISO 10545-11)

10. Résistance au gel (UNE EN ISO 10545-12)

11. Résistance chimique — acides/bases faibles (UNE EN ISO 10545-13)

12. Résistance chimique — acides/bases forts (UNE EN ISO 10545-13)

13. Résistance chimique — produits d'entretien ménager (UNE EN ISO 10545-13)

14. Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)

15. Résistance au glissement (UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)

16. DCOF (DCOF)

PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EARTHSONG-D 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 7	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
EARTHSONG NATURAL 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 7	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
EARTHSONG WHITE 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 7	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA

1. Dureté aux rayures MOHS (EN 101)

2. Dimensions et aspect de surface (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorption d'eau (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Charge de rupture (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Résistance à la flexion (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Coefficient de dilatation thermique linéaire (UNE EN ISO 10545-8)

7. Résistance au choc thermique (UNE EN ISO 10545-9)

8. Résistance au tressailage (UNE EN ISO 10545-11)

9. Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)

10. Résistance chimique — acides/bases faibles (UNE EN ISO 10545-13)

11. Résistance chimique — acides/bases forts (UNE EN ISO 10545-13)

12. Résistance chimique — produits d'entretien ménager (UNE EN ISO 10545-13)

EMBALAJE / PACKING

Format	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
30x60 (12"X24"R)	6	1.08	21.2	0	0	0	60	64.8	1297
60x120 (24"X48"R)	2	1.44	31.5	0	0	0	30	43.2	970
60x60 (24"X24"R)	3	1.08	21.8	0	0	0	40	43.2	897
35x90 (14"X36"R)	5	1.58	25.89	40	63	1051	0	0	0