

COLORES / COLOURS



Black  
60x120, 60x60



Bone  
60x120, 60x60



Taupe  
60x120, 60x60

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

| Modelo                  | Format             | 1      | 2        | 3     | 4        | 5         | 6        | 7          | 8        | 9        | 10       | 11  | 12  | 13 | 14       | 15       | 16 |
|-------------------------|--------------------|--------|----------|-------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|-----|----|----------|----------|----|
| DUSK BLACK 60X120       | 60x120<br>24"x48"R | Mohs 8 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 1 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |
| DUSK BLACK-D 60X120     | 60x120<br>24"x48"R | Mohs 9 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 3 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |
| DUSK BONE 60X120        | 60x120<br>24"x48"R | Mohs 8 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 4 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |
| DUSK TAUPE – ADL 60X120 | 60x120<br>24"x48"R | Mohs 2 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 2 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 3 | —  |
| DUSK TAUPE 60X120       | 60x120<br>24"x48"R | Mohs 8 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 3 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |
| DUSK TAUPE-D 60X120     | 60x120<br>24"x48"R | Mohs 9 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 3 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |
| DUSK BLACK 60X60        | 60x60<br>24"x24"R  | Mohs 8 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 1 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |
| DUSK BONE 60X60         | 60x60<br>24"x24"R  | Mohs 8 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 4 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |
| DUSK TAUPE 60X60        | 60x60<br>24"x24"R  | Mohs 8 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 3 | 6,6-10-6°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | —  |

1. Dureté aux rayures MOHS (EN 101)

2. Dimensions et aspect de surface (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorption d'eau (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Charge de rupture (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Résistance à la flexion (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Résistance à l'abrasion (UNE EN ISO 10545-7)

7. Coefficient de dilatation thermique linéaire (UNE EN ISO 10545-8)

8. Résistance au choc thermique (UNE EN ISO 10545-9)
9. Résistance au tressillage (UNE EN ISO 10545-11)

10. Résistance au gel (UNE EN ISO 10545-12)

11. Résistance chimique — acides/bases faibles (UNE EN ISO 10545-13)

12. Résistance chimique — acides/bases forts (UNE EN ISO 10545-13)

13. Résistance chimique — produits d'entretien ménager (UNE EN ISO 10545-13)

14. Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)

15. Résistance au glissement (UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)

16. DCOF (DCOF)

EMBALAJE / PACKING

| Format            | Caja / Box |      |      | Palé / Pallet |    |    | Europalet / EUR |      |     |
|-------------------|------------|------|------|---------------|----|----|-----------------|------|-----|
|                   | PCS        | M²   | KG   | BOX           | M² | KG | BOX             | M²   | KG  |
| 60x120 (24"x48"R) | 2          | 1.44 | 31.5 | 0             | 0  | 0  | 30              | 43.2 | 970 |
| 60x60 (24"x24"R)  | 3          | 1.08 | 21.8 | 0             | 0  | 0  | 40              | 43.2 | 897 |