

COLORES / COLOURS



PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENCIL KROMO ASH 35X35	35x35 14"x14"	Mohs 2	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6"/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO BLACK 35X35	35x35 14"x14"	Mohs 2	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6"/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO BONE 35X35	35x35 14"x14"	Mohs 2	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6"/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO SAGE 35X35	35x35 14"x14"	Mohs 2	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6"/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO TEAL 35X35	35x35 14"x14"	Mohs 2	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6"/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO WHITE 35X35	35x35 14"x14"	Mohs 2	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7-10-6"/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA

1. Dureté aux rayures MOHS (EN 101)

2. Dimensions et aspect de surface (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorption d'eau (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Charge de rupture (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Résistance à la flexion (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Coefficient de dilatation thermique linéaire (UNE EN ISO 10545-8)
7. Résistance au choc thermique (UNE EN ISO 10545-9)

8. Résistance au tressillage (UNE EN ISO 10545-11)

9. Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)

10. Résistance chimique — acides/bases faibles (UNE EN ISO 10545-13)

11. Résistance chimique — acides/bases forts (UNE EN ISO 10545-13)

12. Résistance chimique — produits d'entretien ménager (UNE EN ISO 10545-13)

EMBALAJE / PACKING

Format	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35 (14"x14")	12	1.47	22.3	0	0	0	36	52.92	828